

PRODUKTINFORMATION

RAD 100 TL PREMIUM

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur dauerhaften Reparatur von Radialreifen aller Größen und Anwendungsbereiche gemäß gültiger Schadenstabelle.

Anwendbar sowohl für Tubeless [schlauchlos] als auch für Tube Type [Schlauch-] Reifen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Geraute Reifeninnenseite je nach Anwendungsfall mit REMA TIP TOP CEMENT SC-BL, CEMENT FD-BL oder SOLUTION HR gleichmäßig einstreichen.

Schutzfolie von der Mitte beginnend zu ca. 25% abziehen und Reparaturpflaster auf die gestrichene Reifeninnenseite aufsetzen.

Reparaturpflaster mit schmalen Anroller lückenlos ohne Lufteinschlüsse von der Mitte nach außen kräftig anrollen, hierbei die verbleibende Schutzfolie nach und nach entfernen.

Bei EM-Reparaturen Reparaturpflaster mit REMA TIP TOP VULC-EQUIP TP-EM ohne Temperaturzuführung, vom Zentrum ausgehend, anpressen.

Bei entferntem Innerliner, AS oder EM-Reparaturen Reparaturpflaster gemäß jeweiliger Reparaturanleitung 1x einstreichen und mit REMA TIP TOP RUBBER SV-GUM oder RUBBER MTR-CUS doublieren.

Jeweilige aktuelle Schadenstabelle und Verarbeitungsanleitung beachten.

WARTEZEIT VOR BELASTUNG

Selbstvulkanisation 24 h (AS und EM-Reparaturen 48 h) bei mindestens 18°C (64°F).

Heißvulkanisation bis zur völligen Abkühlung.

SICHERHEITSHINWEISE

Nicht anwendbar bei Diagonal- und Zweiradreifen.

Die jeweiligen landesspezifischen Richtlinien/Gesetze sind zu beachten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Festigkeitsträger aus Rayonkord, abgestimmt auf das dynamische Verhalten des Reifens.

Pflasterhauptkörper und Verbindungsschicht sind, für einen hochwertigen Verbund, in einem Fertigungsschritt gefertigt.

Aus umfangreichen Versuchen und Erfahrungen nach Sicherheitsgesichtspunkten festgelegte Schadensgrößen.

Dem Reifen angegliche Gasundurchlässigkeit.

SONSTIGE DATEN

Einsetzbares REMA TIP TOP Material	CEMENT SC-BL CEMENT FD-BL (Heißvulkanisation) SOLUTION HR (Heißvulkanisation) Doublierung RUBBER SV-GUM in Verbindung mit CEMENT SC-BL Doublierung RUBBER MTR-CUS in Verbindung mit SOLUTION MTR-2
Lagerfähigkeit	5 Jahre
Lagerbeding- ungen	20 ± 5 °C (68 ± 9 °F) DIN 7716 trocken und dunkel lagern, vor Frost schützen.

Die Angaben dieses Datenblatts entsprechen dem im Zeitpunkt seiner Erstellung aktuellen Stand unserer Produktkenntnisse und sollen allgemein als Richtwerte über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie sind insbesondere aufgrund der Unterschiedlichkeit der möglichen Anwendungen, Verarbeitungen und örtlichen Gegebenheiten rechtlich unverbindlich und beinhalten insbesondere keine zugesicherten vertraglichen Eigenschaften. Wir empfehlen daher eine ausreichende Menge an Eigenversuchen oder eine konkrete Vorabanfrage an unseren technischen Service. Änderungen, insbesondere soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieses Datenblatts ausnahmsweise ausdrücklicher Bestandteil eines mit uns abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die in Bezug genommenen Angaben ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des § 434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

REMA TIP TOP AG · Gruber Strasse 65 · 85586 Poing/Germany
Phone: +49 8121 707-100 · Fax: +49 8121 707-10 222 · E-Mail: info@tiptop.de

REMA TIP TOP AG	RAD 100 TL PREMIUM	Revision 009-1G – 08.10.2021
Ersetzt alle früheren Ausgaben	PRODUKTINFORMATION	Seite: 1